

POXBAK 1527

Relleno de juntas de losas antiácidas

DESCRIPCION

POXBAK 1527 es una preparación autonivelante a base de resinas epóxicas utilizado en el fraguado de losas antiácidas y pisos en general.

Aspecto : Líquido viscoso
Color : Variedad de colores

RAZON DE MEZCLA

Se recomienda mezclar los componentes A + B en su totalidad que da 1 kg. de relleno para junta.

Componente A (resina)
Componente B (endurecedor)

USOS

Por su fácil aplicación y gran resistencia a ataques químicos de ácidos, **POXBAK 1527** es el producto ideal para ser utilizado en el fraguado de baldosas en pisos industriales, así como en laboratorios, Cervecerías, Plantas Químicas o de alimentos y Minas.

Presenta gran adherencia a diferentes materiales como concreto, piedra, cerámica, madera o metal.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

- a) **Preparación de la superficie**
Las superficies del sustrato deben estar firmes y limpias, se debe remover todo el polvo, pintura, grasa, curadores o cualquier impregnación inhibidora de adherencia.
- b) **Procedimiento**
Premezclar cada componente por separado para luego verterlos en un recipiente limpio y proceder a mezclarlos ya sea manual o mecánicamente con un taladro de bajas revoluciones por unos minutos, hasta uniformizar el color.
NOTA: Se debe mezclar solamente la cantidad que va a ser aplicada dentro de la vida útil del producto.
- c) **Aplicación**
Después de ser mezclados, se obtiene una pasta de consistencia cremosa que se coloca en un tubo o dosificador y se aplica entre las separaciones o juntas de las losas antiácidas. El material fluye fácilmente y se autonivela dando un acabado parejo y pulido, ofreciendo así un perfecto sellado de la fragua. Se debe cuidar de remover el exceso de material donde se requiera antes de que se endurezca.

CURADO

24 horas a 20° C

TRABAJABILIDAD

El tiempo que se tiene para aplicar el producto es de:
90 minutos a 10° C
40 minutos a 20° C
20 minutos a 30° C

RENDIMIENTO

Aprox. 125 gr. /m lineal de junta de 0.5 cm por 1 cm de sección.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre agua encharcada.
- No disolver o adelgazar el producto. El uso de solvente puede afectar el curado correcto.
- La limpieza de herramientas o equipos debe hacerse con solventes epóxicos.
- Se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de tener contacto con el producto. Se debe evitar cualquier contacto con la boca, ojos o nariz.
- El utilizar solventes reseca la piel, eliminando la grasa protectora natural del cuerpo.

PRESENTACION

Juego de 1 Kg.

ALMACENAMIENTO

EL tiempo de almacenamiento es de seis meses en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado.

No almacenar a temperaturas menores de 15° C o directamente expuesto a la luz del sol.

E. SALAS INGENIEROS S.A.
Av. Los Frutales 471 ATE
Telef. 437 7524 Telefax. 436 9571
www.esalasingenieros.com.pe

La información que proporcionamos corresponde a los resultados de los ensayos que hemos realizado con la mayor objetividad. No implican una garantía ni responsabilidad por nuestra parte y deben ser adaptados a cada caso y exigencia particular.

